

Características

Esmalte sintético mate formulado para permitir el deslizamiento y borrado de la tiza. Posee una gran resistencia al rayado y al frotado, sin producir aumento de brillo.

Colores

Negro y verde con acabado mate.

Usos

Puede aplicarse interior y exterior sobre mampostería, madera, metal o hardboard.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

EN SUPERFICIES NUEVAS

MADERA: Aplicar previamente Fondo Blanco Paclín.

HIERRO: Emplear Fondo Antióxido o Convertidor de Óxido Paclín.

MAMPOSTERÍA: Pintar previamente con Fijador al Aguarrás Paclín.

EN SUPERFICIES PINTADAS

Eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

Aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar el producto a rodillo o soplete. De ser necesario, diluir con máximo 20 % aguarrás. Después de la última mano, dejar secar mínimo 48 horas y pasar un borrador por toda la superficie antes de utilizar el elemento pintado.

Las herramientas se limpian con aguarrás antes que seque el material.

Presentaciones

0,5 y 1 litro.

Recomendaciones

¡Es producto inflamable!

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del aguarrás.



Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Pintura para Pizarrón

Vehículo	Resinas alquídicas
Aspecto	Viscoso
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	1,05 a 1,2 g/cm ³ según color
Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad)	Al tacto 3 a 6 hs. ENTRE MANOS esperar de 6 a 8hs. Secado total 7 días.
Manos	2 a 3
Tiempo curado final	48 horas
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3° Clase